

Castello (Castello fine)

Műszaki lap

Leírás

Természetes díszítő bevonat, amelyet kifejezetten homlokzatokhoz fejlesztettek ki, de belső terekben is alkalmazható. A termék töltőanyaga természetes őrlött travertin. Az anyag különleges szerkezete lehetővé teszi a különböző textúrájú felületek kialakítását.

Tulajdonságok

Megakadályozza a felületi repedések kialakulását és fejlődését.
Ellenáll a lúgos tisztítószerrel történő tisztításnak.
Magas szilárdsággal rendelkezik.
Eltakarja a felület előkészítésének hibáit.
Magas ellenálló képességgel rendelkezik az időjárási csapadékokkal szemben.
Magas páraáteresztő képesség

Jellemzők

Kötőanyag	: akril kopolimer
Oldószer	: víz
Pigment	: titán-dioxid
pH	: 7,0-9,0
Sűrűség	: $1,7 \pm 0,05 \text{ kg/m}^3$
Fogyasztás	: $1,8-2,5 \text{ kg/m}^2$
Nem illékony anyagok	: 75 %
tömegaránya	
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Száraz „tapintásra”	: 12 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfelületek típusai:

Belső és külső munkákhoz alkalmazható, homlokzatok díszítésére. Dekoratív felületkialakításra használható gipsz-, cement-, mészcement vakolat, téglá, beton, gipszkarton és rostcement lapok felületein.

Felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződésektől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral le kell csiszolni.

A penésszel vagy mohával fertőzött helyeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és D-07 alapozóval (TM «ELF») vagy más speciális szerekekkel kell kezelni. A megfelelően előkészített felületre alapozót kell felvinni

Alkalmazási ajánlások

(Quartz Primer vagy D 17), várja meg, amíg teljesen megszárad. Az alapanyagtól függően akár 10% vizet is hozzáadhat.

Munkavégzés:

Az anyagot egy vagy két rétegben lehet felvinni. Egy rétegben történő felvitel esetén ajánlott a kvarc alapozót a választott színre színezni. A bevonatot egyenletesen kell felvinni simítóval, majd rozsdamentes simítóval alkalmazni az „elnyújtás” technikát az egész felületen. 10-15 perccel a nedvesség stabilizálódása után kezdje el a simítást, tömörítse és egyenlítse ki a felületet rozsdamentes simítóval. Amint a felület száradni kezd, folytatni kell az anyag tömörítését műanyag simítóval, hogy elkerüljük a felület elsötétedését. Két réteg felvitele esetén a technika ugyanaz, mint a Travertino Style felvitelénél. A simításhoz műanyag simítót használnak, hogy elkerüljék a feketedést. Az anyag teljes száradása után, 24 óra elteltével, a felület elektromos vagy mechanikus eszközzel kezelhető, ami lehetővé teszi a természetes travertin megjelenésének elérését.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért) helytelen alkalmazás esetén, nem megfelelő helyeken és felületeken, az alkalmazási feltételek megváltoztatása esetén, valamint a nagyobb fogyasztásért nem ajánlott módszerek használata esetén.

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen zárt tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

Részletes információ a biztonságos használatról a biztonsági adatlapban található.

Csomagolás

15 kg

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett