

CORROSIA

Műszaki lap

Leírás

Az innovatív, többkomponensű belső munkákhoz készült bevonat természetes rozsdá vagy rézpatina hatást kelt, a választott alapanyagtól függően. A készítményben található vas- vagy rézrészecskék speciális aktivátorral kombinálva lehetővé teszik a fém oxidációs reakciójának sebességének és intenzitásának szabályozását. A CORROSIA termékcsalád választékába tartoznak a Rust, Patina, Bronze, Latten, Stannum és Gold alapok, amelyek száraz keverék formájában kaphatók, valamint a CORROSIA ACTIVATOR.

A CORROSIA ACTIVATOR egy speciális aktiváló szer a patina hatás eléréséhez (a CORROSIA PATINA-val kombinálva), a rozsdá (a CORROSIA RUST-tal kombinálva) vagy a fémek oxidációjához (más CORROSIA alapokkal kombinálva).

Tulajdonságok

A könnyű szennyeződések nedves, szappanos szivaccsal eltávolíthatók a felületről.

Bársonyos felülettel rendelkezik, amely kellemes tapintású.

Az alkalmazási technikától függően különféle minták létrehozását teszi lehetővé.

Magas szilárdsággal rendelkezik

Jellemzők

Kötőanyag	: vinil kopolimer
Oldószer	: víz
Pigment	: fém por
pH	: 6,5-8,5
Sűrűség	: $1,8 \pm 0,05 \text{ kg/m}^3$
Fogyasztás	: $0,4-0,5 \text{ kg/m}^2$
Nem illékony anyagok	: nem kevesebb, mint 98,0 %
tömegaránya	

Alkalmazási ajánlások

Alap típusok:

Belső munkákhoz alkalmazható. Dekoratív felületek kialakítására használják gipsz, cement, mészcement vakolat, téglá, beton, gipszkarton és rostcement lapok esetén.

Felület előkészítése:

A felületnek az alkalmazás előtt szilárdnak, száraznak, portól, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A penésszel és mohával fertőzött területeket meg kell tisztítani, és mechanikailag kezelni kell D 07 TM «Elf» alapozóval vagy más speciális eszközökkel. Az előkészített, D 11 vagy D 13 (TM «Elf») erősítő alapozóval átitatott felületre,

Alkalmazási ajánlások

Vigye fel a felületre a QUARTZ PRIMER NERO kvarc alapozót. Várja meg, amíg teljesen megszárad.

Munkavégzés:

Készítse elő az alapot a felvitelhez: öntsön vizet egy üres műanyag edénybe, a száraz alap teljes tömegének 30-35%-ának megfelelő mennyiségben. Adja hozzá a száraz keveréket a vízhez, és alaposan keverje össze egy keverővel, amíg homogén masszát nem kap. Az egyenletesebb oxidációs reakció elérése érdekében javasoljuk, hogy adjunk hozzá egy kis mennyiségű CORROSIA ACTIVATOR-t az előkészített alaphoz (kb. 2,5 ml száraz keverék 1 kg-jára számítva), majd keverjük újra.

Vigye fel az anyagot egy rétegben a felületre bármilyen kényelmes festőeszközzel — rozsdamentes simítóval, ecsettel vagy hengerrel, a kívánt hatástól és textúrától függően.

FONTOS: A termék felvitelét azonnal a vízzel való hígítás után kell elvégezni, mivel 1-2 órával a víz hozzáadása után a termék alkalmatlanná válik a felhordásra. Ajánlott továbbá, hogy ha a CORROSIA-t nagyobb felületekre viszik fel, mint amit a szabványos csomagolás előír, az összes szükséges anyagmennyiséget egy tartályban keverjék össze, hogy elkerüljék az illesztések kialakulását.

Közvetlenül az alap felhordása után kezelje a felületet CORROSIA ACTIVATOR-ral permetező segítségével, és egyenletesen oszlassa el az aktivátort a felületen rozsdamentes simítóval. Ha intenzívebb hatást szeretne elérni, javasoljuk, hogy 30-40 perc elteltével ismét permetezze a CORROSIA ACTIVATOR-t az egész felületre vagy részlegesen. Várja meg, amíg a felület teljesen megszárad (48 óra).

Védőréteggént ajánlott a Velatura Vintage használata: vigye fel ecsettel vagy hengerrel, és várja meg, amíg teljesen megszárad. A felület teljes stabilizálódási ideje - 21 nap.

A CORROSIA összetettebb, többretegű hatásának elérése érdekében lehetséges az alapok egymásra történő sorozatos felvitele, a Velatura Vintage használatával mint gát az alapok között.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő alkalmazás, nem megfelelő helyeken és felületeken történő alkalmazás, az alkalmazási feltételek megváltoztatása, valamint a nem ajánlott módszerekkel történő használat során fellépő nagyobb fogyasztás miatt bekövetkező hibás eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért).

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen lezárt tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Ha szembe kerül, bő meleg vízzel öblítse ki.

Biztonságos használat

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

CORROSIA - 0,4 kg, 1 kg, 5 kg;

CORROSIA AKTIVÁTOR – 0,5 l

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett