

FEERIE WHITE SILVER, WHITE GOLD és TRANSPARENT

Műszaki lap

Leírás

Modern gyöngyházfényű bevonat, amelyet belső munkákhoz használnak. A szikrázó alap és a kerek üvegkristályok kombinációja egyediséget és páratlan szépséget kölcsönöz ennek az anyagnak. A FEERIE összetételében csillogó gyöngyházfényű részecskék is találhatók, amelyek csillogó hatást keltenek. Ez a termék egy nagy szilárdságú bevonat, amely nagyon egyszerűen alkalmazható. WHITE SILVER, WHITE GOLD és TRANSPARENT bázisokban kapható

Tulajdonságok

Az alkalmazási technikától függően különféle mintákat lehet elérni.

Nem tartalmaz szerves oldószereket.

Környezetbarát

Jellemzők

Kötőanyag	: akril polimer
	: víz
Oldószer	: gyöngyházfényű
Pigment	: 6,5-8,5
pH	: $1,43 \pm 0,05$ kg/m ³
Sűrűség	: 0,17-0,2 kg/m ²
Fogyasztás	: legalább 50,0 %
Nem illékony anyagok	
tömegaránya	
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Tapintásra száraz	: 6-12 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfelületek típusai:

Belső munkákhoz alkalmazható dekoratív bevonatként. Kifejezetten előkészített felületre kell felvinni.

Felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződéstől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral meg kell csiszolni. A penésszel vagy mohával fertőzött helyeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és D-07 alapozóval (TM «ELF») vagy más speciális szerekkel kell kezelni.

Alkalmazási ajánlások

Munkavégzés:

Az előkészített felületre, amelyet előzőleg D 11 (TM "Elf") alapozóval kezelték, a szükséges színre színezett DECOR PRIMER kerül felvitelre. Teljes száradás után a választott bázis anyagát széles ecsettel, tetszőleges mozdulatokkal viszik fel, elosztatva az üveg mikrogömböket a felületen, vagy különféle mintákba csoportosítva azokat.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő alkalmazásból, nem megfelelő helyeken és felületeken történő használatból, az alkalmazási feltételek megváltoztatásából eredő hibás eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért), valamint a nem ajánlott módszerekkel történő használat során fellépő nagyobb fogyasztásért.

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen lezárt tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

1 kg, 5 kg

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett