

Grotto

Műszaki lap

Leírás

Az anyag nagy szilárdságú és antiszeptikus bevonatot képez. Kibírja a -35°C és +40°C közötti légköri ingadozásokat. A bevonat különleges összetételének köszönhetően, különböző felhordási technikák alkalmazásával, sokféle textúrát lehet elérni. A fémes és gyöngyházfényű végső rétegek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a bevonat kiválóan mutasson a modern belső terekben.

Tulajdonságok

Ellenáll az időjárási csapadéknak.
Magas szilárdsággal rendelkezik.
Ellenáll a lúgos tisztítószerrel történő tisztításnak.
Gombaellenes tulajdonságokkal rendelkezik.
Lehetővé teszi különböző domborzatok létrehozását polírozott felület hatásával.
Jó tapadóképességgel rendelkezik.
Magas plaszticitású.
Nem tartalmaz szerves oldószereket.
Környezetbarát.

Jellemzők

Kötőanyag	: vinil kopolimer
Oldószer	: víz
Pigment	: -
pH	: 12,0-13,0
Sűrűség	: 1,75 ± 0,05 kg/m ³
Fogyasztás	: 1,0-1,5 kg/m ²
Nem illékony anyagok tömegaránya	: nem kevesebb, mint 75%
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Száraz „tapintásra”	: 12 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfajták:

Természetes mész alapú, széles körben használják belső terek és homlokzatok dekorálására. Kiválóan viselkedik nedves helyiségekben. Dekoratív felületkezelésre használják gipsz-, cement-, mészcement vakolat, téglá, beton, gipszkarton és rostcement lapok felületein.

Felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződésektől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie.

Alkalmazási ajánlások

A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral le kell csiszolni. A penésszel vagy mohával fertőzött területeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és kezelni kell D-07 alapozóval (TM «ELF») vagy más speciális szerekkel. Az alapanyagtól függően legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni.

A munkavégzés:

Vigyen fel egy réteg D-13 alapozót (fogyasztás 1l/8m²). Vigyen fel egy réteg D-17 kvarc-alapozót (fogyasztás 0,3 l/m²). Vigye fel az első réteget GROTTO rozsdamentes acél spatulával, egyenletesen elosztatva a terméket a teljes felületen. Az első réteg teljes száradása után (12 óra) ecsettel, végző technikával vigye fel a második réteget. A második réteget vagy maklovicával, vagy simítóval kell felvinni (a kívánt hatástól függően). Egy rétegben történő felvitel is megengedett, majd műanyag simítóval történő dörzsölés következik (felviteli technika: RIO). A bázis színezése lehetséges. Gyakrabban a végső bevonatot színezik (ajánljuk a D-105 homlokzati lakkot: két rétegben kell felvinni).

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő alkalmazás, nem megfelelő helyeken és felületeken történő használat, az alkalmazási feltételek megváltoztatása, valamint a nem ajánlott módszerekkel történő használat során fellépő nagyobb fogyasztás miatt bekövetkező gyenge minőségű eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért).

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen lezárt tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban található.

Csomagolás

5 kg; 15 kg

Tárolási idő

12 hónap a tárolási feltételek betartása mellett