

ILLUSION (silver, gold, white)

Műszaki lap

Leírás

Sima dekoratív bevonat csillogó gyöngyházfényű árnyalattal és ezüstös, aranszínű pigmentekkel. Ennek az anyagnak az eredetisége és egyedisége abban rejlik, hogy a felület textúrája vizuálisan változik a fény irányától függően.

Tulajdonságok

A könnyű szennyeződések nedves szivaccsal eltávolíthatók a felületről.

A megvilágítástól és a látószögtől függően változtatja az árnyalatokat.

Bársonyos felülettel rendelkezik, kellemes tapintású.

Az alkalmazási technikától függően különféle mintázatok érhetők el.

Jellemzők

Kötőanyag	: vinil kopolimer
Oldószer	: víz
Pigment	: gyöngyházfényű
pH	: 6,0-9,0
Sűrűség	: (1,05-1,4) ± 0,05 kg/m ³
Fogyasztás	: 6 m ² /kg
Nem illékony anyagok	: legalább 27%
tömegaránya	
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Tapintásra száraz	: 12 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfajták:

Belső munkákhoz dekoratív bevonatként alkalmazandó. Vigye fel a speciálisan előkészített felületre.

A felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződésektől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral meg kell csiszolni. A penésszel vagy mohával fertőzött helyeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és D-07 alapozóval (TM «ELF») vagy más speciális szerekkel kell kezelni. Az alapanyagtól függően legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni.

Alkalmazási ajánlások

Munkavégzés:

Az előkészített felületre vigye fel a Quartz Primer vagy Decor Primer (TM «ЭЛБФ») alapozót, vagy a szükséges színre színezett akrilfestéket. Várja meg a teljes száradást. Felvitel előtt alaposan keverje meg az anyagot, és szükség esetén adja hozzá a katalógusból kiválasztott színezéket. Az első réteget rozsdamentes acél simítóval vagy glettvassal vigye fel, egyenletesen elosztatva a terméket a teljes felületen.

A teljes száradás után (4-6 óra) vigye fel a második réteget, változtatva az ecsetvonásokat különböző irányokban, hogy eredeti mintát hozzon létre. 10-15 perc elteltével enyhén simítsa el a felületet különböző irányú mozdulatokkal, ami csillogást és az anyag szikrázásának fokozását eredményezi.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért) helytelen alkalmazás esetén, nem megfelelő helyeken és felületeken, az alkalmazási feltételek megváltoztatásakor, valamint a nagyobb fogyasztásért, ha nem ajánlott módszerekkel történik a felhasználás.

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen zárt tartályban, jól szellőző, zárt raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatról részletes információ a biztonsági adatlapban található.

Csomagolás

1 kg; 5 kg

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett