

MIRAGE INTENSE

Műszaki lap

Leírás

Használatra kész gyöngyházfényű massa. Gyöngyházfényű pigmentek, speciális mikrogömbök és nemesítő anyagok keveréke akril kopolimer vizes diszperziójában. Az anyag nagyon egyszerűen felvihető. Belső munkákhoz alkalmazható. Mivel a "MIRAGE Intense" dekoratív bevonat vízzeloldható, nem tűzveszélyes és nem robbanásveszélyes.

Tulajdonságok

A megvilágítástól és a látószögtől függően változtatja az árnyalatokat. Az alkalmazási technikától függően különféle mintákat lehet létrehozni. Egyszerűen alkalmazható. Jó tapadással rendelkezik. Nem tartalmaz szerves oldószereket. Környezetbarát

Jellemzők

Kötőanyag	: vízemulziós akril kopolimer
	: víz
Oldószer	: gyöngyház pigmentek
Pigment	: 6,5-8,5
	: $1,18 \pm 0,05 \text{ kg/m}^3$
pH	: $0,15-0,2 \text{ kg/m}^3$
Sűrűség	: nem kevesebb, mint 26,0
Fogyasztás	%
Nem illékony anyagok	
tömegaránya	
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Tapintásra száraz	: 12 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfelületek típusai:

Belső munkákhoz alkalmazható: gipszkarton felületek, valamint mészcement vakolattal ellátott falak dekoratív díszítésére, amelyeket végső simítással kezeltek, hogy a felületi eltérés ne haladja meg a 0,2 mm-t.

Felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződésektől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral meg kell tisztítani.

Alkalmazási ajánlások

A penésszel vagy mohával fertőzött helyeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és kezelni kell D-07 alapozóval (TM «ELF») vagy más speciális szerekkel. Az alapanyagtól függően akár 10% vizet is hozzá lehet adni.

Munkavégzés:

Vigyen fel egy réteg D-11 alapozót. Vigyen fel egy réteg Quartz Primer kvarc-alapozót, vagy a szükséges színre színezett akrilfestéket. A MIRAGE Intense bázis kiválasztása után alaposan keverje el a hozzáadott színezéket a kívánt szín elérése érdekében. Műanyag vagy rozsdamentes simítóval vigye fel az első réteget, egyenletesen elosztatva a terméket a teljes felületen. A teljes száradás után (4-6 óra) vigye fel a második réteget a MIRAGE Intense-ből, és műanyag vagy rozsdamentes simítóval hozzon létre eredeti mintát rajta, az eszközt különböző irányokban mozgatva, így textúrában és árnyalatban domborulatokat kapva. A rozsdamentes simítóval különböző irányú mozdulatokkal simítsa el a felületet. A száradás után a kapott minta szépen csillogni és árnyalódni fog a fény különböző irányában.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő eredményért (a bevonat hibáinak kialakulásáért) helytelen alkalmazás esetén, nem megfelelő helyeken és felületeken, az alkalmazási feltételek megváltoztatásakor, valamint a nagyobb fogyasztásért nem ajánlott módszerek használata esetén.

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen zárt tartályban, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki. Gyermekektől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

1 kg, 5 kg; 10 kg

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett