

Murano

Műszaki lap

Leírás

Velencei vakolat, amely természetes ásványi töltőanyagok és akril kötőanyagok felhasználásával készült. Ez a luxus anyag csiszolt márvány hatást kelt. A speciális formula lehetővé teszi a gazdag tónusok elérését a színezékek takarékos felhasználása mellett. A színezés univerzális színezékekkel történik, a teljes anyagmennyiség legfeljebb 6%-ának megfelelő mennyiségben.

Tulajdonságok

Magas szennyeződésszállóság.

Ellenáll a lúgos tisztítószerrel történő tisztításnak.

Magas szilárdsággal rendelkezik.

Az alkalmazási technikától függően különféle mintákat lehet elérni.

Jellemzők

Kötőanyag	: akril polimer
Oldószer	: víz
Pigment	: -
pH	: 6,0-9,0
Sűrűség	: $1,75 \pm 0,05 \text{ kg/m}^3$
Fogyasztás	: $0,3-0,5 \text{ kg/m}^2$
Nem illékony anyagok tömegaránya	: nem kevesebb, mint 67%

Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:

Száraz „tapintásra” : 12 óra

Teljes száradás : 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfajták:

Belső dekorációkhoz használatos.

Felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződéstől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral meg kell tisztítani.

Alkalmazási ajánlások

A penésszel vagy mohával fertőzött helyeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és gombaölő alapozóval vagy más speciális szerekkel kell kezelni.

Munkavégzés:

Használat előtt alaposan keverje meg. A Murano-t tökéletesen előkészített felületre kell felvinni. Felvitel előtt adjon hozzá színezéket, vagy használjon számítógépes színkeverést, és alaposan keverje meg. Az első fedőréteget rozsdamentes acél spatulával vagy simítóval vigye fel, miközben eredeti mintát hoz létre. A befejező réteg felvitele során legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni. Használat után az eszközöket vízzel tisztítsa meg.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő alkalmazás, nem megfelelő helyeken és felületeken történő használat, az alkalmazási feltételek megváltoztatása, valamint a nem ajánlott módszerekkel történő használat során fellépő nagyobb fogyasztás miatt bekövetkező hibás eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért).

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen zárt tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

1 kg; 5 kg; 15 kg

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett