

PERSIA LIGHT, PERSIA LIGHT MATT

Műszaki lap

Leírás

Lehetővé teszi különféle textúrák létrehozását belső terekhez, különböző felviteli technikák alkalmazásával. A finom márványrészecskék és a gyöngyház alap kombinációja rendkívül ünnepélyes, nemes megjelenést kölcsönöz. A PERSIA LIGHT MATT összetételében matt gyöngyház pigment található, amely egyedi, nemes megjelenést biztosít a felületnek.

Tulajdonságok

Ellenáll a tisztítószerrel történő tisztításnak
Magas szilárdsággal rendelkezik
A megvilágítástól és a látószögtől függően változtatja az árnyalatokat
Az alkalmazási technikától függően különféle mintákat lehet elérni
Jó tapadás
Nem tartalmaz szerves oldószereket
Környezetbarát

Jellemzők

Kötőanyag	: szintetikus kopolimer
Oldószer	: víz
Pigment	: gyöngyházfényű
pH	: 6,0-9,0
Sűrűség	: 1,45 ± 0,05 kg/m ³
Fogyasztás	: 4-6 m ² /kg
Nem illékony anyagok	: legalább 50%
tömegaránya	
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Száraz „tapintásra”	: 12 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfajta:

Belső munkákhoz alkalmazandó dekoratív bevonatként. Kifejezetten előkészített felületre kell felvinni.

Felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződéstől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral meg kell tisztítani.

Alkalmazási ajánlások

A penésszel vagy mohával fertőzött helyeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és kezelni kell D-07 alapozóval (TM «ELF») vagy más speciális szerekkel. Az alapanyagtól függően legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni.

Munkavégzés:

A munkálatok megkezdése előtt keverje meg a kiválasztott alapanyagot. Szükség esetén legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni. Hengerrel, simítóval vagy blokkkefével kell felvinni. Száradási idő 3-4 óra (20±2) °C hőmérsékleten. A fedőképesség növelése érdekében két rétegben is felvihető. Ajánlott munkahőmérséklet nem lehet alacsonyabb, mint +5°C. A szerszámokat használat után vízzel tisztítsa meg.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért) helytelen alkalmazás esetén, nem megfelelő helyeken és felületeken, az alkalmazási feltételek megváltoztatása esetén, valamint a nagyobb fogyasztásért nem ajánlott módszerek használata esetén.

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen lezárt tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

1 kg; 5 kg

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett