

SAHARA (SILVER, GOLD)

Műszaki lap

Leírás

Gyöngyházfényű bevonat, amelyet belső munkákhoz használnak. A bevonat elegáns és természetes báját a kvarc részecskék és a gyöngyház alap kombinációja adja. Ez az anyag nagyon egyszerűen felvihető.

Tulajdonságok

Ellenáll a tisztítószerrel történő tisztításnak. Magas szilárdsággal rendelkezik. A megvilágítástól és a látószögtől függően változtatja az árnyalatokat. Az alkalmazási technikától függően különféle mintákat lehet elérni. Nem tartalmaz szerves oldószereket. Környezetbarát

Jellemzők

Kötőanyag	: vízbázisú akril polimer
	: víz
Oldószer	: gyöngyház pigmentek
Pigment	: 6,5-8,5
pH	: $1,47 \pm 0,05$ kg/m ³
Sűrűség	: 0,2 kg/m ²
Fogyasztás	: nem kevesebb, mint 50,0 %
Nem illékony anyagok	
tömegaránya	
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Tapintásra száraz	: 12 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfelületek típusai:

Belső munkákhoz alkalmazható dekoratív bevonatként. Különlegesen előkészített felületre hordható fel.

Felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződéstől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral le kell csiszolni. A penésszel vagy mohával fertőzött területeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és kezelni kell D-07 alapozóval (TM «ELF») vagy más speciális szerekkel. Az alapanyagtól függően legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni.

Alkalmazási ajánlások

Munkavégzés:

Előkészített felületre kell felvinni. Felvitel előtt keverje össze az anyagot a választott alappal, fokozatosan adva hozzá a színezéket, amíg el nem éri a kívánt árnyalatot. Vigye fel a készítményt egy lapos, széles, rövidített ecsettel tetszőleges mozdulatokkal, egyenletesen elosztatva a kvarc részecskéket a felületen. 10-15 perc múlva, tiszta, széles ecsettel csoportosítsa a szemcséket, eredeti mintákat hozva létre a felületen.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a rossz minőségű eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért) helytelen alkalmazás esetén, nem megfelelő helyeken és felületeken, az alkalmazási feltételek megváltoztatásakor, valamint a nagyobb fogyasztásért nem ajánlott módszerek használata esetén.

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen zárt tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol és 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő, meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

1 kg, 5 kg

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett