

URBANIA

Műszaki lap

Leírás

Kész dekoratív bevonat. A termék összetételében található kiváló minőségű finomszemcsés gránitörlemény biztosítja annak szilárdságát és tartósságát, míg a szilikon polimerek és speciális adalékok a URBANIA-t páraáteresztővé, vízállóvá és öntisztító bevonattá teszik. Ez az anyag tökéletesen illeszkedik a luxus ipari stílusú belső terekbe, valamint kiválóan kiegészíti a modern urbanisztikus stílusú ház homlokzati elemeit. Az URBANIA RUST és GRAY alapokban kapható

Tulajdonságok

Páradiffúzió;
Magas szilárdság;
Könnyű felhordás;
Öntisztulás;
Jó tapadás

Jellemzők

Kötőanyag	: akril- és szilikonpolimer
	: víz
Oldószer	: gránit zúzalék
Pigment	: 6,5-8,5
pH	: $1,4 \pm 0,05$ kg/m ³
Sűrűség	: 0,5-1,0 kg/m ²
Fogyasztás	: nem kevesebb, mint 53,0 %
Nem illékony anyagok	
tömegaránya	
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Tapintásra száraz	: 8-12 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfelületek típusai:

A termék beltéri és kültéri munkákhoz egyaránt használható. Dekoratív felületkezelésre alkalmazzák gipsz-, cement-, mészcement vakolat, téglá, beton, gipszkarton és szálcement lapok felületein.

Felület előkészítése:

A felületnek az alkalmazás előtt szilárdnak, száraznak, portól, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A penésszel és mohával fertőzött helyeket meg kell tisztítani, és mechanikusan kezelni kell D 07 TM «Elf» alapozóval vagy más speciális eszközökkel. A sima, előkészített, D 13 vagy D 15 (TM «Elf») erősítő alapozóval kezelt felületre vigye fel a QUARTZ PRIMER NERO kvarc alapozót, teljesen lefedve az alapot (ha

Alkalmazási ajánlások

szükség esetén — vigyen fel egy második réteget a QUARTZ PRIMER NERO-ból). Várja meg, amíg teljesen megszárad.

Munkavégzés:

Felvitel előtt alaposan keverje meg az anyagot, a színezéket a katalógus színekártyájának megfelelően hozzáadva. Az URBANIA-t egy rétegben kell felvinni, az egyik javasolt technika alkalmazásával:

Technika 1. Vigye fel az anyagot rozsdamentes simítóval különböző irányú mozdulatokkal, egyenletesen eloszlata a terméket a teljes felületen, ~1 mm vastag rétegben.

Technika 2. Vigye fel az anyagot egy lapos, széles ecsettel csíkokban a kiválasztott irányba (függőlegesen vagy vízszintesen), egyenletesen eloszlata a bevonatot a teljes felületen. Ezután rozsdamentes simítóval tömörítse az anyagot ugyanabban az irányban. Szükség esetén a bevonat hibáinak korrigálása lehetséges az anyag további felvitelével ecsettel „nedves a nedvesre” módszerrel, majd rozsdamentes simítóval történő tömörítéssel.

Az anyag felvitele után várja meg, amíg teljesen megszárad (8-12 óra).

MEGJEGYZÉS: *Lehetséges a színmegoldások kombinációja (alapok és színezők egyaránt) a kifinomultabb hatás elérése érdekében.*

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő alkalmazás, nem megfelelő helyeken és felületeken történő használat, az alkalmazási feltételek megváltoztatása, valamint a nem ajánlott módszerekkel történő használat során fellépő nagyobb fogyasztás miatt bekövetkező hibás eredményért (a bevonat hibáinak megjelenéséért).

Tárolás

Csomagolt állapotban, légmentesen lezárt tartályban, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Ha szembe kerül, bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekektől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatók.

Csomagolás

1 kg, 5 kg, 15 kg

Tárolási idő

24 hónap a tárolási feltételek betartása mellett