

ENEZIANO STYLE

Műszaki lap

Leírás

Magas minőségű érelt mész, finom márványpor és más természetes összetevők alapú velencei vakolat. Ez az ősi technológia lehetővé teszi a polírozott, fényes márvány páratlan hatásának elérését. A mészalapú velencei vakolat páraáteresztő bevonat, amely garantálja az abszolút környezetbarát jellegét és a századok által igazolt tartósságot.

Tulajdonságok

Magas szennyeződésállóság.
Ellenáll a lúgos tisztítószerrel történő tisztításnak.
Magas szilárdsággal rendelkezik.
Ellenáll a víz és a gőz tartós hatásának.
Erős gombaellenes tulajdonságokkal rendelkezik.
Az alkalmazási technikától függően különféle mintákat lehet elérni

Jellemzők

Kötőanyag	: vinil kopolimer
Oldószer	: víz
Pigment	: -
pH	: 12,0-13,0
Sűrűség	: 1,5 ± 0,05 kg/m ³
Fogyasztás	: 0,2 kg/m ²
Nem illékony anyagok	: 60%
tömegaránya	
Száradás +20 °C hőmérsékleten és 60% relatív páratartalom mellett:	
Tapintásra száraz	: 4-6 óra
Teljes száradás	: 24 óra

Alkalmazási ajánlások

Alapfelületek típusai:

Magas szilárdságának és vízállóságának köszönhetően széles körben használják belső dekorációkhoz.

Felület előkészítése:

A felületnek szilárdnak, száraznak, sókivirágzástól, portól, szennyeződésektől, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A korábban festett felületeket meg kell tisztítani a régi, leváló anyagtól, és csiszolópapírral át kell dörzsölni.

A penésszel vagy mohával fertőzött helyeket alaposan meg kell tisztítani mechanikusan, és D-07 alapozóval (TM «ELF») vagy más speciális szerekkel kell kezelni.

Alkalmazási ajánlások

Munkavégzés:

Az előkészített felületre vigye fel a QUARTZ PRIMER vagy DECOR PRIMER alapozót. Felvitel előtt adjon hozzá színezéket, vagy használjon számítógépes színkeverést, és alaposan keverje össze az anyagot. Az alapanyagtól függően legfeljebb 10% vizet lehet hozzáadni. Az első fedőréteget rozsdamentes acél spatulával vagy simítóval vigye fel, miközben megadja a jövőbeli bevonat eredeti mintázatát. A kifejezőbb minta elérése érdekében kisebb túlfedések megengedettek.

A teljes száradás után (4-6 óra) a felületet csiszolópapírral kell kezelni, és a második réteget különböző irányú ecsetvonásokkal felvinni. 15-20 perc elteltével különböző irányú mozdulatokkal végezze el a felület polírozását. A mélyebb mintázat elérése érdekében ajánlott a felületet DECOR WAX vagy ANTIQUE viasszal kezelni. Ezek a viaszok tovább kiemelik a struktúrát. Fém spatulával vékony rétegben viszik fel, különböző irányú mozdulatokat alkalmazva.

FIGYELEM:

A cég nem vállal felelősséget a nem megfelelő eredményért (a bevonat hibáinak kialakulásaért) helytelen alkalmazás esetén, nem megfelelő helyeken és felületeken, az alkalmazási feltételek megváltoztatása esetén, valamint a nagyobb fogyasztásért nem ajánlott módszerek használata esetén.

Tárolás

Csomagolt állapotban légmentesen lezárt tartályban, zárt, jól szellőző raktárhelyiségekben, napfénytől távol, 1 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Biztonságos használat

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a termékkel való munka közben. Szembe kerülés esetén bő meleg vízzel öblítse ki.

Gyermekek elől elzárva tartandó. Ne öntse a hulladékot a csatornába.

A biztonságos használatra vonatkozó részletes információk a biztonsági adatlapban találhatóak.

Csomagolás

1 kg; 5 kg; 15 kg

Tárolási idő

12 hónap a tárolási feltételek betartása mellett